



BARNIZ

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en diciembre del 2015, se da buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto por que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Pinturas



Pasión por el Color

Barniz máximo

Ideal para metal y madera

Excelente resistencia

Esmalte sintético a base de aceite de secamiento al aire, acabado brillante, lavable, alta resistencia a la intemperie, rendidor excelente cubrimiento y adherencia.

Usos:

Par la protección y decoración de puertas, ventanas, rejas, muebles, zócalos, juguetes y estructuras de metal y madera.

Para maquinas, equipos en ambientes exteriores e interiores.

Preparación de la superficie:

- Limpie y seque la superficie a pintar.
- Repare los defectos que pueda afectar el acabado
- A los metales se les aplica anticorrosiva.
- Las maderas sin pintura y otras superficies porosas se impriman con esmalte diluido en proporción de un galón con un cuarto de galón de disolvente recomendado para el esmalte máximo.
- Las pinturas brillantes en buen estado se liján suavemente en seco; si son mates o semibrillantes, se limpian bien.
- Las pinturas deterioradas se eliminan completamente.

Aplicación:

- Se revuelve bien el barniz con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.
- Es posible que en la aplicación con brocha del barniz anodizado y aluminio se presenten leves rayas en el acabado, lo cual no sucede en la aplicación con pistola
- Para evitar la sedimentación del barniz anodizado y aluminio se recomienda revolver permanentemente durante la aplicación.
- Para almacenar envases mermados se agrega un poco de disolvente, así evita la formación de natas.



BARNIZ

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en diciembre del 2015, se da buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto por que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Pinturas



Pasión por el Color

Dilución para acabados:

EQUIPOS DE APLICACION	CANTIDAD DE		No de manos
	Barniz	Ajustador	
Brocha	1 galón	1/8 de galón	2 a 3
Pistola convencional	1 galón	¼ (25%) de galón	2 a 3
Pistola airless	1 galón	No	2 a 3

SECAMIENTO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 60%:

- Al tacto:1 a 2 horas.
- Para segundas manos:.....4 a 6 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO APROXIMADO:

En superficie nueva 20 a 25 m ² /galón a 2 manos
En repinte sobre color diferente 30 a 40 m ² /galón a 1 mano
En repinte sobre color similar 40 a 50 m ² /galón a 1 mano

SEGURIDAD:

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor ya que contiene materiales inflamables.
- En caso de contacto con la piel, se limpia con una estopa y se lava con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos, se lavan con abundante agua y se busca atención médica.
- En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use o agentes extintores de polvo químico seco.
- En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención medica de inmediato.
- En caso de escape o derrame recoger material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillado. Los envases vacíos deben ser reciclados