



FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en diciembre del 2015, se da buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto por que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Pinturas



Pasión por el Color

- **Presentación:** ¼ de galón (0,947 Lts) - Galón (3,785 Lts) – Balde (7,57 Lts) – Cuñete (18,93 Lts) – Tambor (189 Lts)
- **Descripción:** pintura arquitectónica acrílica tipo I económica con excelente durabilidad a la intemperie y muy buena resistencia al frote húmedo. Para interiores presenta un excelente aspecto y es resistente al lavado.
- **Usos:** Para aplicación en interiores y exteriores de residencia, oficinas y edificaciones en general.

Especificaciones adicionales

- **Finura de molienda:** 6.5 a 7.0 hegm NTC-557
- **Sólidos por peso:** Teórico 58 ± 2%
- **PVC:** 49%
- **Peso por galón:** 4.9
- **Viscosidad Stormer:** 105-110 Ku NTC-559
- **Rendimiento teórico (sin pérdidas a un espesor de película seca de 25.4 micrones):** 48 m² por galón.
- **Relación de contraste:** 96.73 a 97 NTC-4974
- **Grado de blanco:** 82.56
- **Brillo especular (60°-16h):** 2.8 NTC: 592
- **Lavabilidad:** 80% NTC-799
- **Resistencia al agua:** cumple NTC-114
- **Resistencia al Alkali:** Cumple NTC-114
- **Estabilidad en el envase:** De 12 a 18 meses bajo techo.
- **Dilución:** Se debe tener en cuidado en no exceder la dilución para no afectar sus características ópticas esenciales tales como su cubrimiento. La dilución debe ser acorde con el método de aplicación.



FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en diciembre del 2015, se da buena fe pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto por que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.

Pinturas



Pasión por el Color

- **Preparación de la superficie:**
 - la superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y/o pintura deteriorada que se debe retirar con espátula.
 - Antes de pintar se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
 - Los acabados deteriorados se deben eliminar completamente.
 - En superficies con pinturas en buenas condiciones, si es mate se limpia y se seca bien. Si la pintura es brillante, se lija suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo.
- **Aplicación:** Se puede aplicar con brocha, rodillo, pistola convencional o pistola sin aire.
- **Método de aplicación:**
 - Brocha: 10% máximo por volumen
 - Rodillo: 10-15% por volumen
 - Pistola convencional: 20-30%
 - Pistola sin aire: %-10%
- **Precauciones de seguridad:**
 - Esta pintura no es toxica ni inflamable, sin embargo, para su manejo, se deben conservar las medidas de seguridad e higiene como son: guantes, gafas y mascararas de seguridad.
 - En caso de contacto severo por derrame se debe lavar con abundante agua y acudir al médico.
 - Aun no siendo toxica ni inflamable se debe mantener FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- **Condiciones de almacenamiento:**
 - Almacenar en los recipientes originales.
 - Bajo techo en un área fresca y bien ventilada.
 - Los recipientes deben permanecer cerrados mientras no se están utilizando.